

WILLCO Mineraal Diepgrondering

Voor het verminderen van de zuigkracht van metselwerk alvorens het aanbrengen van minerale grondlagen. Geeft de ondergrond een egale zuigkracht en verhindert het verbranden van hydraulisch verhardende pleisters, zoals b.v. alle WILLCO Grondlagen.

Productbeschrijving

Eigenschappen

Oplosmiddelvrije, waterverdunbare diepgrondering. Alkalibestendig, heeft een diep indringend vermogen in zuigende ondergronden.

Dichtheid	Ongeveer 1,02 g/cm ³
VOC-gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/h): 30 g/l Dit product bevat 25,3 g/l.
Samenstelling volgens VdL-richtlijn	Acrylaat-mengpolymerisat, water & additieven. Bevat als bewaarmiddelen: benzisothiazolinon en methylisothiazolinon.
Duurzaamheidsindicatoren	Verdunbaar met water. Milieuvriendelijk.
Kleur	Melkachtig, kleurloos na droging.

Voorbehandeling van de ondergrond

Ondergrond grondig reinigen en loszittende delen verwijderen zodanig dat men een propere en droge ondergrond bekomt.

Verwerking

De WILLCO Mineraal Diepgrondering mag, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond, verdund worden met 1 : 4 water. Met een borstel goed dekkend aanbrengen.

Verbruik

Ongeveer 170 à 200 ml/m² afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.

Om het juiste verbruik te kennen, is het noodzakelijk om op de desbetreffende ondergrond stalen te plaatsen.

Reinigen van de werktuigen

Direct na het gebruik met water reinigen.

Temperatuur

Niet onder + 5°C (temperatuur van de lucht en van de ondergrond). De ondergrond moet vorstvrij zijn.

Droogtijd

Bij 20° C en 65 % luchtvochtigheid is er een droogtijd van ongeveer 4 – 6 uur.

Navolgende toplagen enkel aanbrengen na volledige droging van de WILLCO Mineraal Diepgrondering.

Verpakking

Plastiek emmers van 10 liter.

Verdere informatie

Opslag

Emmers goed gesloten, koel en vorstvrij opslaan. Beschermen tegen direct zonlicht.
Minimum 1 jaar houdbaar in de originele gesloten verpakking.

Afval

Uitgehard materiaal kan als gewoon huisvuil behandeld worden. Niet uitgehard materiaal mengen met cement en laten drogen.

Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !